

NOME <i>Name</i>	DURAL 90
DESCRIZIONE <i>Description</i>	Cemento refrattario pronto all'uso. Elevata refrattarietà, ottima lavorabilità. <i>Refractory mortar ready to use.</i> <i>High refractoriness, very good workability.</i>
TIPO DI PRESA <i>Setting type</i>	Chimica <i>Chemical</i>
MATERIA PRIMA DI BASE <i>Raw material basis</i>	Allumina <i>Alumina</i>
ANALISI CHIMICA <i>Chemical Analysis</i>	Al2O3 :ca. 90,0 % Fe2O3 :ca. 0,2 % P2O5 :ca. 2,5 %
UMIDITA' <i>Humidity</i>	ca. 20,0%
GRANULOMETRIA <i>Grain size</i>	0 - 0,2 mm.
CONFEZIONE <i>Packing</i>	Fustini a tenuta stagna da Kg. 20 pronti all'uso, su bancali con termoretraibile. <i>Watertight drum by Kgs. 20 ready to use, on</i> <i>shrinkwrapped wooden pallets.</i>
CONSERVABILITA' <i>Shelf life</i>	Sei mesi dalla data di produzione. <i>Six months from production date.</i>
CODICE PRODOTTO <i>Product code</i>	1H150

Le caratteristiche tecniche sono indicative poichè riferite a valori medi di produzione sul lungo periodo. Non possono in ogni caso essere impiegate quale specifica e/o garanzia di valori minimi.
The technical features are indicative, as they refer to medium production values in the long period. In any case they cannot be used as specific data and/or guarantee of minimum values.

SCHEDA TECNICA N. 1H15005.DOC DATA SHEET N.	COMPILATA IN DATA 15/12/15 COMPILED IN DATE	STAMPATA IN DATA 03/02/2017 PRINTED IN DATE:
--	--	---